

Härter 801.0

Anwendungsgebiet

- Zur Vernetzung von Polychloropren-Klebstoffen

Eigenschaften von Härter 801.0

Basis:	Isocyanat
Lösemittel:	Ethylacetat
Dichte:	ca. 0,99 g/cm ³
Feststoffgehalt:	ca. 30 %
Viskosität:	5 - 10 mPa·s
Farbe:	gelblich
Kennzeichnung:	Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV, leicht entzündlich, enthält Ethylacetat und Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)
Hinweis:	nur für gewerbliche Anwendung vorgesehen

Verarbeitung

KLEIBERIT Härter 801.0 wird Polychloropren-Klebstoffen (z.B. KLEIBERIT C 114/5) in Anteilen von 3 - 10 % (Massen oder Volumen) zugegeben, um die Temperatur-, Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit zu verbessern.

Bei vielen zu verklebenden Materialien wird bei Vorbehandlung mit KLEIBERIT Härter 801.0 eine Adhäsion- und Kohäsionserhöhung erreicht.

Das Produkt kann auch als Haftvermittler auf Metallen und unterschiedlichen Gummimaterialien eingesetzt werden.

Eine entsprechende Vorprüfung Vorort ist **immer** erforderlich.

KLEIBERIT Härter 801.0 wird unmittelbar vor der Verarbeitung den Klebstoffen zugegeben. Nach der Vernetzerzugabe ist die Topfzeit der Klebstoff-/Härtermischung zu beachten.

Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen à 0,940 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

KLEIBERIT Härter 801.0 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Der Härter ist frostempfindlich, daher sollte er oberhalb einer Temperatur von +5°C gelagert und transportiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Isocyanathärter mit Luftfeuchtigkeit und Wasser intensiv reagieren.

Stand xv 1210; ersetzt frühere Ausführungen

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080409

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.